

Система добровольной сертификации

«Сертификация продукции»

№ РОСС RU.32452.04ЦИЯ0

Аттестат аккредитации РОСС RU.32452.04ЦИЯ0.005

Испытательная лаборатория «РОНДО»

в составе Общества с ограниченной ответственностью «РОНДО» (ОГРН 1187746798986, ИНН 7724452999, адрес: 115580, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 29, корп. 1, пом. 2, ком. 3)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «Рондо»

М.В. Васильева

24.06. 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2021-SP2-06-0236 от 24.06.2021 года

Протокол испытаний распространяется только на испытанные образцы, не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательной лаборатории

Количество страниц	3
Цель испытаний	Подтверждение соответствия требованиям ГОСТ 31424-2010 "Материалы строительные нерудные от отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия"
Наименование и адрес заявителя	Общество с ограниченной ответственностью "Тех Инжиниринг". Место нахождения: 620026, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 86, секция 7, офис 501 Телефон: +73432871501 E-mail: foreyter@iz-b.ru
Наименование и адрес изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью "Тех Инжиниринг". Место нахождения: 620026, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 86, секция 7, офис 50 Телефон: +73432871501 E-mail: foreyter@iz-b.ru
Стандарт	ГОСТ 25607-2009 "Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия"
Метод отбора образцов	ГОСТ Р 58972-2020 "Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия"
КОД ТН ВЭД ЕАЭС КОД ОК 005 (ОК 034-2014)	2517101000 08.12.12
Тип объекта испытаний	Щебеночно - песчаная смесь для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов фр. 0-80 мм, 0-40 мм, 0-20 мм из осадочных горных пород (известняк) Кашинского месторождения Серийный выпуск
Дата отбора образцов	28.05.2021
Дата получения образцов	02.06.2021
Сроки испытаний	02.06.2021 – 11.06.2021

Климатические условия

Параметры	Заданные	При испытании
Температура воздуха	(25±10) °C	(22-23) °C
Относительная влажность	(45 – 80) %	(54-72) %
Атмосферное давление	(84,0 – 106,7) кПа	(96,9-101,1) кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(на представленный образец)

Наименование испытаний или проверок	Разделы и номера пунктов	Требования /испытания	Результаты/замечания	Заключение												
1	2	3	4	5												
Содержание	п.3.1	Щебень, применяемый для устройства оснований по способу заливки, должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267 по зерновому составу, прочности, истираемости, морозостойкости, содержанию пылевидных и глинистых частиц, глины в комках, содержанию дробленых зерен в щебне из гравия и устойчивости структуры щебня против железистого и силикатного распада.	400	Соответствует												
		Марка по дробимости щебня из осадочных горных пород составляет 400.		Соответствует												
		Содержание зерен пластинчатой (нещадной) и игловатой формы в щебне не превышает 25 %.		Соответствует												
		Марка щебня по пластичности соответствует требованиям, приведенным в таблице 1.		Соответствует												
	п.3.1.4	Таблица 1	25%	Соответствует												
		<table><tr><td>Марка по пластичности</td><td>Число пластичности</td><td></td></tr><tr><td>Пл1</td><td>До 1 включ.</td><td>0,9</td></tr><tr><td>Пл2</td><td>Св.1 до 5</td><td>4,0</td></tr><tr><td>Пл3</td><td>Св. 5 до 7</td><td>6,5</td></tr></table>	Марка по пластичности	Число пластичности		Пл1	До 1 включ.	0,9	Пл2	Св.1 до 5	4,0	Пл3	Св. 5 до 7	6,5		Соответствует Соответствует Соответствует
Марка по пластичности	Число пластичности															
Пл1	До 1 включ.	0,9														
Пл2	Св.1 до 5	4,0														
Пл3	Св. 5 до 7	6,5														

Заключение: Представленный на испытания образец:

Щебеночно - песчаная смесь для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов фр. 0-80 мм, 0-40 мм, 0-20 мм из осадочных горных пород (известняк) Кашинского месторождения
Серийный выпуск соответствует ГОСТ 25607-2009 "Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

Ответственный за проведение испытаний



Морозов М.Г.

Окончание протокола испытаний